



ISOLTECO® RASATURA MONOCAP

**PRODUIT NIVELANT EN POUDRE, PRÊT À L'EMPLOI,
APPLICATION MANUELLE ET MÉCANIQUE, COLORIS GRIS**

ISOLTECO® RASATURA MONOCAP

Produit nivelant en poudre, prêt à l'emploi, application manuelle et mécanique, coloris gris

APPLICATION	Produit nivelant perméable à la vapeur d'eau, facile à travailler, adapté aux surfaces "brutes", à base de chaux et de ciment, enduits thermo-isolant (de type Isolteco® ou équivalent), thermo-déshumidifiant (de type Isolsan® ou équivalent) et d'assainissement (de type Drymur® Premix ou équivalent). A utiliser avant l'application de finitions et de peintures murales à l'intérieur et à l'extérieur.		
AVERTISSEMENT	La finition pourra être effectuée avec des finitions organiques ou minérales à base de silicates de type Ecap® STC ou équivalent.		
STOCKAGE	· 6 mois en lieu sec et à l'abri de l'humidité dans les emballages d'origine intacts. · Protégez des rayons du soleil. · Temps de conservation : 6 mois en emballage fermé.		
SÉCURITÉ	En ce qui concerne les informations relatives à l'élimination, à la manipulation et au stockage correct du produit, consultez la <i>Fiche de Sécurité</i> .		
PRÉPARATION DU SUPPORT	Le support doit être sec, non gelé, sans poussière, non hydrofuge, sans efflorescence, solide, compact.		
MISE EN ŒUVRE	Mélange manuel : Utilisez un mélangeur à faible vitesse et versez lentement le produit dans de l'eau propre, laissez reposer environ 5 min puis mélangez à nouveau. Étalement : Appliquez avec une spatule métallique, non rouillée, une épaisseur d'au moins 3 mm. Il est également possible d'appliquer un treillis noyé dans l'épaisseur du ragréage. Épaisseur minimum : 3 mm Épaisseur maximum : 6 mm · Sur l'Isolteco® et l'Isolsan® appliquez 10 jours minimum après la pose du support. · Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5 °C ou s'il y a risque de gel. · Ne pas ajouter d'autres produits. · Le produit appliqué doit sécher et durcir pendant au moins 5 jours avant d'appliquer l'enduit de finition.		
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	Aspect :	poudre	-
	Couleur :	gris	-
	Conservation :	6 mois en lieu sec et à l'abri de l'humidité dans les emballages d'origine intacts	-
	Conditionnement :	sac de 25 kg - 54 sacs par palette	-
	Composition :	chaux, ciment, inertes, additifs	-
	Rendement :	env. 4 kg/m² pour 3 mm d'épaisseur	-
	Classification :	Incombustible, classe A1	96/603/CE et EN 13501-1
	Masse volumique :	env. 1500 kg/m³	-



I.T.E / PSE Isolation Thermique par l'Extérieur



Edilteco Benelux S.A. Avenue de Fontenelle 5 . 6220 Fleurus Belgique . tel +32 (0)2 524 09 10 (FR) . tel +32 (0)2 521 13 32 (NL) . fax +32 (0)2 524 33 67
edilteco.com | info@edilteco.be

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproduction interdite sans autorisation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	Granulométrie :	1 mm	-
	Absorption d'eau :	W2 - < 20 kg/m ² min 0,5	EN101518
	Résistance à la compression (28 jours) :	> 2,5 MPa de 1,5 à 5,0 MPa	EN 1015-11
	Résistance à la flexion (28 jours) :	> 0,8 MPa	-
	Adhérence :	0,5 N/mm ² - FP : B	EN1015-12
	Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ :	env. 15	EN 1015-19
	Conductivité thermique λ_{100} :	< 0,47 W/mK	EN 1745
	Calorie :	1 kJ/kgK	-
	Dureté (gel / dégel) :	non précisé	-
	Réaction au feu :	classe A1 (incombustible)	EN 13501-1:2002

Toutes les indications contenues sur cette fiche doivent être considérées à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité. Aucune garantie ne peut être donnée concernant les informations si elles ne sont pas appliquées dans "les règles de l'art". En effet, les données indiquées sont issues de tests effectués en laboratoire et les applications sur chantier ainsi que les conditions météorologiques peuvent sensiblement en modifier les caractéristiques. L'utilisateur devra toujours vérifier la pertinence d'utilisation du produit, et en assumer l'entière responsabilité. Il devra en outre respecter toutes les informations de mise en œuvre du produit. Edilteco S.p.A se réserve le droit de modifier le contenu du présent manuel sans préavis. La diffusion, sur tout type de support, du présent manuel, annule et remplace toutes les versions précédentes ou tout autre document technique déjà publié.



I.T.E / PSE Isolation Thermique par l'Extérieur



FT ISOLTECO® RASATURA MONOCAP . Rev 10/2018 . FR

Edilteco Benelux S.A. Avenue de Fontenelle 5 . 6220 Fleurus Belgique . tel +32 (0)2 524 09 10 (FR) . tel +32 (0)2 521 13 32 (NL) . fax +32 (0)2 524 33 67
edilteco.com | info@edilteco.be

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproduction interdite sans autorisation.