



FIX

LATEX SYNTHÉTIQUE CONSOLIDANT EN PHASE AQUEUSE

FIX Latex synthétique consolidant en phase aqueuse		
PRODUIT	Latex synthétique en phase aqueuse permettant, après durcissement, l'agrégation des billes vierges.	
COMPOSITION	Polymères et eau.	
EMBALLAGE ET STOCKAGE	· Jerrican en plastique de 20 kg. · Palette de 27 jerricans (540 kg).	
CONSOMMATION	2 kg/m ³ de Politerm® Wall.	
UTILISATION	Fix est destiné aux travaux de rénovation énergétique des bâtiments existants pour lesquels aucun autre type d'intervention d'isolation thermique n'est possible. Il peut, par exemple, être mis en œuvre dans un seul logement au sein d'un immeuble collectif. Spécifiquement conçu pour consolider Politerm® Wall, Fix est pulvérisé à l'aide de l'équipement Politerm® Wall Blow Fix pendant la phase d'insufflation dans les cavités murales. Politerm® Wall permet de réaliser rapidement des travaux de rénovation énergétique, grâce à un temps de préparation extrêmement réduit et à une mise en œuvre peu invasive et particulièrement propre.	
DILUTION	Utiliser le produit pur, sans le diluer avec d'autres produits.	
MODE D'EMPLOI	Consulter le « Manuel de pose » ou contacter le Service Technique Edilteco.	
AVERTISSEMENTS	· Conserver à l'abri du gel. · Ne pas utiliser en dessous d'une température de +5 °C. · Le produit présente des risques pour la santé en cas d'ingestion en grandes quantités. Une exposition répétée et prolongée peut provoquer une irritation des yeux et de la peau.	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Aspect :	Liquide fluide
	Couleur :	Blanc laiteux
	Viscosité Brookfield * :	96,6 cP
	Masse volumique :	1,0 ± 0,02
	pH :	9
	Température d'utilisation :	De +5 °C à +35 °C
	Densité à +20 °C :	1,01223
	Résidu à +105 °C :	20,7%
Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition ultérieure.		

* Rotor r2, vitesse de rotation 200 rpm.